

ULTRATOP BASE COAT

Ühekomponentne akrüültoode vesidispersioonina, kasutamiseks aluskihina enne kaitsekihi kandmist toodetele Ultratop, Ultratop Living ja Ultratop Loft



KASUTUSALA

Ultratop Base Coat on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks Ultratop, Ultratop Living ja Ultratop Loft-i peale aluskihina enne, kui kantakse kantakse pinnale läbipaistev kaitsev viimistluskiht.

TEHNILISED OMADUSED

Ultratop Base Coat on ühekomponentne läbipaistev akrüültoode vesidispersioonina vastavalt MAPEI teadus- ja arenduslaborites väljatöötatud koostisele ning seda kasutatakse aluskihina imavuse ühtlustamiseks ja pooride tihendamiseks enne Mapefloor Finish tooteseeria läbipaistvate kaitsvate viimistluskihtide pealekandmist Ultratop, Ultratop Living ja Ultratop Loft kattesüsteemidele.

SOOVITUSED

- Toode on kasutusvalmis; ärge lahjendage enne kasutamist.
- Ärge jätke pealekandmise ajal aluspinnale liigset materjali.
- Oodake, kuni toode on täielikult kõvenenud (umbes kolm tundi +23°C juures), enne kui paigaldate järgmise kaitsekihi.
- Ärge kandke Ultratop Base Coat tolmustele, niisketele või määrdunud pindadele või pindadele, millel on plekid, mis võivad mõjutada toote nakkumist aluspinnale.
- Kaitske toodet Ultratop Base Coat külmumise eest. Ärge kasutage seda, kui temperatuur on madalam kui +10°C ja veenduge, et aluspinna temperatuur on vähemalt 3°C üle kastepunkti.

PAIGALDUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine

Toodete Ultratop, Ultratop Living või Ultratop Loft pind peab olema täielikult kivilinenud ja täiesti kuiv enne toote pinnale kandmist. Kõrvaldage aluspinnalt kogu mustus ja kõik lahtised osakesed ning eemaldage kogu tolm tööstusliku tolmuimejaga.

Oodake 12 - 24 tundi pärast tsemendipõhise kattetoote paigaldamist (ootaega hinnatakse vastavalt toote tüübile, kattekihi paksusele, ümbritsevale temperatuurile jne) enne Ultratop Base Coat pinnalekandmist.

Toote ettevalmistamine

Ultratop Base Coat on kasutusvalmis toode. Segage toodet lühidalt ja valage vajalik kogus puhtasse nõusse. Ärge lahjendage toodet.

Toote paigaldamine

Pihustage **Ultratop Base Coat** kattekihile, mida töödeldakse, moodustades ühtlase kihi, ja töödelge toodet keskmise karva- pikkusega rulliga, nagu näiteks mohäär, ristliigutustega, veendudes, et pinnale ei jää üleliigset toodet. Toode kõveneb +23°C juures umbes kolme tunni jooksul.

Kui see on täielikult kõvenenud, võib pinnale kanda kaitsekatteid **Mapefloor Finish** tootevalikust.

PUHASTAMINE

Ultratop Base Coati ettevalmistamisel ja paigaldamisel kasutatavad tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist rohke voolava veega puhastada. Pärast kõvenemist saab toote eemaldada ainult mehaaniliste vahenditega.

TOOTEKULU

50 - 80 g/m², sõltuvalt aluspinna poorsusest ja imamisvõimest.

PAKEND

10 kg purki.

HOIUSTAMINE

Toodet võib hoida kaetud ja kuivas kohas +12°C kuni +30°C juures kuni 12 kuud. Toodet tuleb kaitsta külmumise eest.

VALMISTAMISE JA KASUTAMISE OHUTUSJUHISED

Meie toodete ohutu käitlemise kohta saab teavet Ohutuskaardi viimaselt versioonilt, mille leiate meie veebilt www.mapei.no

TOODE ON PROFESSIONAALSEKS KASUTUSEKS.

TEHNILISED ANDMED (tüüpilised väärtused)

TOOTE ANDMED

Värvus:	piimjasvalge
Konsistents:	vedelik
Tihedus:	1,015 g/cm ³
Brookfieldi viskoossus:	20 mPa s (#1 - 100 rpm)

PAIGALDAMISE ANDMED (+23°C ja 50 % R.H. juures)

Kasutustemperatuur:	+12°C kuni +30°C
Kuivamisaeg enne uut kihti:	min 3 tundi +23°C juures
Tolmkuiv +23°C ja 50 % R.H. juures:	2 tundi

HOIATUS

Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on toote kasutamiseks suunda andvad. Seega, igaüks, kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest.

Palun vaadake ajakohast tehnilist andmelehte, mis on saadaval meie veebilehel www.mapei.no

ÕIGUSALANE TEAVE

Selle tehnilise andmelehe sisu võib kopeerida teise projektiga seotud dokumenti, kuid kohandatud dokument ei täienda ega asenda tehnilise andmelehe nõudeid MAPEI toodete paigalduse ajal. Ajakohase tehnilise andmelehe saate alla laadida meie kodulehelt: www.mapei.no

IGA MUUDATUS SÕNASTUSES VÕI NÕUETES, MIS SISALDUB SELLEL TEHNILISEL ANDMELEHEL VÕI PÄRINEB SELLELT, VÕTAB MAPEILT VASTUTUSE.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

4061-1-2021-ee

Käesolevas dokumendis sisalduvate tekstide, fotode ja illustratsioonide mis tahes reprodutseerimine on keelatud ja karistatav.

